

Sundolitt Syllisolering

Syllisolering & Slätlist

September 2020



Sundolitt Syllisolering (10 mm och 8 mm Soft) och Slätlist (5 mm) används i första hand som tätning och isolering mellan grundplatta och syll när man bygger med trästomme. Men de har även många andra användningsområden där man behöver täta mellan två ytor.

Både Syllisolering och Slätlist levereras i rullar och finns i ett antal standardbredder men går att måttbeställa i önskad bredd.

Specifikationer		10 mm	8 mm	5 mm
Densitet (kg/m ³)		ca 25		
Mängd per rulle (m)		50	80	100
Dragstyrka vid brott (kPa)	ISO1926	310	184	420
Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa)	25% deformation ISO3386-1	52	-	46
Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa)	40% deformation ISO3386-1	86	-	80
Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa)	50% deformation ISO3386-1	120	5	120
Bestående deformation (%)	25% komp. 0,5h efter lastborttag	13	5	17
Bestående deformation (%)	25% komp. 24h efter lastborttag	17,4	2	9,5
Temperaturlåghet (°C)		100	90	100
Vattenabsorption (%)	ISO2896	0,8	2	1
Värmekonduktivitet (W/mK)	ISO8301	0,036		